

## Zander W - NiFe 60/40

Strana 1/1

SKUPINA:	Litina
METODA:	Plné dráty pro metodu TIG (141)
TYP:	Plný drát / TIG
NORMY:	EN ISO 1071 : W NiFe-CI AWS A5.15 : ER NiFe-CI
W.NR.:	1.2560
JINÉ:	DIN 8573 : WSG - Ni Fe - 1
VÝROBCE:	Zander Schweissttechnik
MATERIÁLY:	GG10 až GG40 , GGG40 až GGG60, litiny řady GTS, GTW, heterogenní spoje litina a feritické oceli nebo ocelolitina.
POUŽITÍ:	Plný drát z Ni-Fe slitiny pro svařování a opravy všech druhů litin za studena, bez předehřevu. Vhodný pro opravy bloků motorů, čerpadel, konstrukčních dílů z litin, renovační navařování litin a dostavba chybějícího nebo porušeného základního materiálu.

### CHEMICKÉ SLOŽENÍ

C	Ni	Fe
0,05	54	45

### MECHANICKÉ VLASTNOSTI

Stav	R <sub>p0,2</sub> [MPa]	R <sub>m</sub> [MPa]	A <sub>5</sub> [ % ]
AW : po svaření	260	340	10

TVRDOST: cca. 170 [ HB ].

POLARITA: DC -

PLYN: I1

POLOHY:



### PRŮMĚRY A BALENÍ

Objednáací číslo	Průměr	Balení
NiFe60/40W16-3	1,6 mm	5 kg box
NiFe60/40W20-3	2,0 mm	5 kg box
NiFe60/40W24-3	2,4 mm	5 kg box
NiFe60/40W32-3	3,2 mm	5 kg box