

Spreje a materiály proti rozstříku

# PROTECT 700

## Kapalina proti ulpívání kuliček bez silikonu

**Kapalina proti ulpívání kuliček bez silikonu****SOLVENT FREE****Objednací číslo:** SI-PROTECT 700

Rozpuštěný ve vodě  
NEHOŘLAVÝ  
Bez silikonu  
Vysoký účinek  
Vzhled: nažloutlá kapalina  
Neobsahuje CFC  
**Biodegradabilní**

**Balení:** Kanystr 5l, 25l,  
Barel 200l, 1000l

**Technická  
specifikace**

**PROTECT 700** Protiulpivací roztok pro automatické i ruční svařování / pájení bez silikonu.

Nanášá se pomocí mechanických rozprašovačů s kovovou tryskou v jemném filmu v okolí sváru.

Vytvořením tenkého filmu se eliminuje vznik kuliček rozstříku během svařování, tím vzniká úspora pracnosti na odstraňování a čištění okolí svarových ploch. Nanesený film se během procesu svařování odpaří a nezanechává nežádoucí vady ( póry, vměstky) ve svarovém kovu, také nemá vliv na mechaniku svarového kovu (trhliny, houževnatost apod.)

Ochraňuje svařovací pistole a zabraňuje ulpívání rozstříku. Tímto způsobem předchází namáhavým operacím při jejich čištění.

Jedná se o výborný antiadhezní prostředek, který je na úrovni nejlepších silikonových prostředků, nezpůsobuje problémy, tzn.: umožňuje lakování, potisk, metalizaci, chromování, lepení zpracovávaných ploch.

Je bezpečný, nehořlavý, netoxický, uchovává si svoje vlastnosti až do teploty 250°C. Netvoří nepříjemný kouř.

**Použití:** vhodné pro ruční nebo robotizované svařování, vyhovuje i pro svarové spoje kontrolované UZ, RTG a dalšími NDT technologiemi.

**Ředění:**

Ředí se ve vodě v poměru 1:1 až 1:1,5, pro robotické svářecí stroje doporučené ředění 1:1, pro použití s rozprašovačem bez ředění nebo v poměru 1:1.

**Hlavní uživatelé:**

svařence všech typů, dílenské provozy, pozemní stavitelství, inženýrské stavby, zámečnickí

**Další pokyny:**

Skladujte v uzamčených skladech, chraňte před přímým slunečním zářením a zdroji tepla. Teplota skladování do 50°C.

Životnost výrobku - 5 roků od data výroby.

