

CW MA - 600 TIG

Strana 1/1

SKUPINA: Návary a renovace**METODA:** Plné dráty pro metodu TIG (141)**TYP:** plný drát pro návary tvrdých, odolných vrstev metodou TIG**NORMY:** EN ISO 14700 : S Fe 8**W.NR.:** 1.4718**VÝROBCE:** Certilas Nederland B.V**MATERIÁLY:** Složení svarového kovu poskytuje návarový kov vysoce odolný vůči otěru typu kov-kov, vysoce odolný vůči rázům a vůči abrazi. pro navařování namáhaných nástrojů s vyšší pevností a s potřebou na velmi dobrou houževnatost s odolností vůči rázům při současném namáhání a tlaku.**POUŽITÍ:** Řezné a tvářecí nástroje, formy, dopravní šneky, důlní a stavební stroje, zemědělská technika, zpracování kamene a minerálů apod.**CHEMICKÉ SLOŽENÍ**

C	Mn	Si	Cr
0,35	0,4	3,0	9,2

MECHANICKÉ VLASTNOSTI**TVRDOST:** 57 - 62 HRc**PLYN:** TIG - I1**PRŮMĚRY A BALENÍ**

Objednací číslo	Průměr	Balení
NW600W16C	1,6x1000 mm	5 kg box
NW600W20C	2,0x1000 mm	5 kg box
NW600W24C	2,4x1000 mm	5 kg box